

AKRİLİK ESASLI TAMİR HARCİ

Çimento esaslı, çift bileşenli, polimer ve elayf katkı, likit bağlayıcılarla güçlendirilmiş bir yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı engelleyecek her türlü malzemedan arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

UYGULAMA

25 kg. **AKRİLİK ESASLI TAMİR HARCİ** toz bileşen temiz bir kaba boşaltılan 10 kg sıvı bileşen içine katılarak düşük devirli bir mikser ile içinde topak kalmayacak ve malzeme homojen bir kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan malzeme 30-35 dakika içinde tüketilmelidir. Toz malzeme ile sıvı bileşen karışım için yeterli olduğundan su vb.ilavesi yapmayınız. Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

+5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş malzeme toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında harcı kürünü alana kadar nemli tutulması tavsiye edilir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg. Kraft torba; 10 kg.'lık plastik bidon
2,2 kg – 2.5 kg / m² (1 mm. için)

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.