

HARÇLARDA ADERANS VEMUKAVEMET ARTIRICI KATKI

Çimentolu harçların mukavemetinin ve su geçirimsizliğinin artırılmasında kullanılan, akrilik esaslı, sıvı katkı maddesidir.

KULLANIM ALANLARI

Sıvalarda, döşeme şaplarında, beton tamirlerinde, seramik yapıştırma harçlarında aderansı ve su geçirimsizliğini artırmak için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı engelleyecek boya, yağ, toz vb. malzemelerden arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Yeterli miktarda kum ve çimento tercihen beton mikserinde 1-2 dk karıştırılmalı, gerektiği kadar su ve **HARÇLARDA ADERANS VEMUKAVEMET ARTIRICI KATKI** karışıma katılarak yavaş devirle 2 dk. karıştırılmalıdır. Katkı maddesi akışkanlığı artıracağından su miktarına dikkat edilmelidir. Beton tamiri ve şaplarda su ve katkı maddesi oranı 1/2 - 1/3 olarak kullanılabilir. Yapıştırıcı astar olarak uygulanacaksa su ve katkı maddesi oranı 1/1 olmalıdır.

+2°C'nin altındaki sıcaklıkta uygulamaktan kaçınınız. Her zaman kaliteli yıkanmış agraga ve taze çimento ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Karıştırma süresi minimumda tutulmalı, gereğinden fazla su kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

30 kg.'lık plastik bidon.

Kullanım amacı doğrultusunda değişken.

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

SAĞLIĞA ZARARLILIK

Gıda maddeleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda veya göze temas ettiğinde doktora başvurulmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Yoğunluk

1,3±0,03 kg/lit.

Uygulama sıcaklığı

+5°C - +35°C