

TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCİ-İNCE (1-5 mm.)

Çimento esaslı tek bileşenli, polimer takviyeli, ince agregalı bir yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek için kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yüzeyi yapışmayı önleyecek her türlü malzemedan arındırılmış olup yüzey su birikintisi olmayacak şekilde ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

UYGULAMA

25 kg. **TEK BİLEŞENLİ TAMİR HARCİ-İNCE** 5-6 litre temiz su içine katılarak düşük devirli bir mikser yardımı ile topak kalmayana kadar karıştırılıp 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılır. Harç yüzeye mala ile 1-4 mm. kalınlığında uygulanır. Hazırlanan malzeme 30-45 dakika içinde tüketilmelidir. Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

+5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. Donmuş ve 24 saat içinde donma riski olan, doğrudan güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Alçı, boya, renkli sıva üzerine uygulamayınız. Uygulama sonrasında harç kürünü alana kadar nemli tutulması tavsiye edilir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg.'lık Kraft torba

1 mm. kalınlık için 1,5 kg/m²

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Görünüm	Gri
Yoğunluk	1,4 ±0,1 kd/dm³
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Basınç dayanımı	≥ 10 N/mm²
Yapıştırma suretiyle oluşan bağ	≥ 0,5 N/mm²
Isıl uyumluluk	≥ 0,5 N/mm²
Yangına tepki	A1 sınıfı